

SMEC

Testing & Certification

上海出入境检验检疫局
机电产品检测技术中心
Machinery & Electrical Products Testing Center
Shanghai Entry-Exit Inspection and Quarantine Bureau

测试报告

报告编号: 201407385269
日期: 2014年10月28日
页次: 1/2
正本

申请单位: 中国石化上海石油化工股份有限公司塑料事业部
地址: 中国上海市金山区卫二路143号

样品描述: 以下样品和产品识别信息由申请人提供:
样品名称: 聚丙烯树脂(共聚)
型号: M800E
材料: 白色颗粒


测试要求: 依照美国食品与药物管理局食品接触测试标准: 21 CFR 177.1520 的要求。

测试方法: 参照: 21 CFR 177.1520
-在回流温度浸提 2 小时, 测试正己烷提取物含量
-在 25°C 浸提2小时, 测试二甲苯提取物含量
-密度测试

测试周期: 2014年10月21日-2014年10月28日

测试结果: 请参阅下一页。

授权签字:



缪俊文



注: 本报告的测试结果仅对被测试样品有效。未经本中心书面批准, 不得部分复制本报告。

地址/Address: 上海市浦东新区民生路1208号(200135) /No. 1208, Minsheng Road, Shanghai, (200135) P.R.China
电话/Tel: +86 21 6854 9667 传真/Fax: +86 21 6854 9665 邮箱/Email: SMEC@shciq.gov.cn 网址/Website: www.shciq.gov.cn:8018/SMEC

测试报告

报告编号: 201407385269

日期: 2014年10月28日

页次: 2/2

正本

测试结果:

项目	单位	限值	结果	结论
正己烷提取物	%	≤5.5	0.03	通过
二甲苯提取物	%	≤30	5.2	通过
密度	g/cm ³	0.85~1.00	0.87	通过

样品照片:



*****报告结束*****

地址/Address: 上海市浦东新区民生路1208号(200135) /No. 1208, Minsheng Road, Shanghai, (200135)P.R.China

电话/Tel: +86 21 6854 9667 传真/Fax: +86 21 6854 9665 邮箱/Email: SMEC@shciq.gov.cn 网址/Website: www.shciq.gov.cn:8018/SMEC