

检 验 报 告

(2013)津安监检Z.0601

2013000481C



TLB/D/38.

报告编号:

JAW2015014

产品名称:

35kV 绝缘靴

生产单位:

天津双安劳保橡胶有限公司

送检单位:

天津双安劳保橡胶有限公司


受检单位:

天津双安劳保橡胶有限公司

检验类别:

委托检验

天津市劳动防护用品质量监督检验测试中心






天津市劳动防护用品质量监督检验测试中心

电绝缘鞋检验报告

编号: JAW2015014

第 1 页 共 3 页

产品名称	35kV 绝缘靴		企业产品规格型号	/	
产品类别	全橡胶材料类靴; 255; 35kV				
受检单位	天津双安劳保橡胶有限公司		商 标	双安	
地 址	天津市河西区珠江道 81 号		邮政编码	/	
联 系 人	刘志坚		联系电话	13920395550	
任务来源	/		抽样日期	/	
抽样地点	/		到样日期	2015 年 03 月 06 日	
抽 样 者	/		送 样 者	刘志坚	
样品数量	3 双		抽样方式	送样	
样品状态	未见异常		生产日期	2014 年 08 月 12 日	
检验类别	委托检验		安全标志标识编号	/	
检验依据	Q/12 HG6838-2014《高压绝缘靴》				
检验项目	靴帮尺寸、橡胶(包括织物)扯断强力、粘附强度、磨损、屈挠、外观质量、电绝缘性能、标志				
检验结论	该样品依据 Q/12 HG6838-2014《高压绝缘靴》，经检验，所检项合格。  (检验专用章) 签发日期: 2015 年 03 月 11 日				
备 注	① 样品编号: JAW2015014 ② 原始记录编号: JAW2015014 ③ 样品外观描述(主要描述鞋帮高度、式样): 214mm(鞋号为 255), 全橡胶材料类半筒靴				
批准:			审核:		
			主检:		

电绝缘鞋检验报告

第 2 页 共 3 页

序号	检验项目	标准要求	检验结果	本项结论	备注
1	靴帮尺寸	鞋号：255~260 高度≥175mm	214mm	合格	/
		靴面厚≥1.5mm	3.6mm	合格	/
2	橡胶（包括织物）扯断强力	≥ 180N	819N	合格	/
3	粘附强度	≥0.6kN/m	1.1 kN/m	合格	/
4	磨损	≤1.9cm ³ /1.61km	0.4 cm ³ /1.61km	合格	/
5	屈挠	屈挠 30000 次不断裂	符合标准要求	合格	/
	靴帮有一层或多层的橡胶及织物构成	符合标准要求	合格	/	
	头部围条≥3.0mm	4.6mm	合格	/	
	其他部位围条≥2.5mm	3.0mm	合格	/	
	底后跟部围条≥4.0mm	8.7mm	合格	/	
	内底、垫片和鞋底含花纹厚度≥13.0mm	13.0mm	合格	/	
	内底、垫片和鞋底无花纹厚度≥9.0mm	10.4mm	合格	/	
	有花纹鞋底含花纹厚度≥9.0mm	9.2mm	合格	/	
	有花纹鞋底花纹条间厚度≥3.0mm	4.2mm	合格	/	
	有花纹底后跟含花纹厚度≥25.0mm	25.6mm	合格	/	
7	标志	内容应包括： a) 在每只靴的靴帮或靴底上应有靴号、生产日期、标准号、绝缘缘字样（或英文 EH）、闪电标记和耐电压数值； b) 制造商名称、产品名称、绝缘缘性能出厂检验合格印章。	符合标准要求	合格	/

检验结果汇总

天津市劳动防护用品质量监督检验测试中心

电绝缘鞋检验报告

编号: JAW2015014

第 3 页 共 3 页

检验结果汇总					
序号	检验项目	标准要求	检验结果	本项结论	备注
8	电绝缘性能	35kV 绝缘靴: 试验电压 (工频) 为 35 kV, 试验时间为 1min, 泄露电流 ≤ 14 mA。	左 1: 1.46mA 右 1: 1.44 mA 左 2: 1.33 mA 右 2: 1.23 mA 左 3: 1.45 mA 右 3: 1.24 mA	合格	/
主要检验设备		编号	设备名称	检定有效期	
		A02	光学读数分析天平	2016 年 01 月 05 日	
		A08	拉力试验机	2016 年 01 月 07 日	
		A15	耐压测试仪	2016 年 01 月 15 日	
		A70	磨耗试验机	2016 年 02 月 15 日	
		A73	鞋底弯折试验机	2016 年 02 月 15 日	

检验日期: 2015 年 03 月 06 日 ~ 2015 年 03 月 10 日

