



18060034D007

# 检验报告

No: 2024591400000076

样品名称 改性丙烯酸酯胶粘剂

委托单位 哥俩好新材料股份有限公司

检验类别 委托检验

抚顺市产品质量监督检验所

检验检测专用章

## 注 意 事 项

- 1、报告无“检验检测专用章”和骑缝章无效。
- 2、报告无主检、审核、批准人签字（或等效标识）无效。
- 3、报告涂改无效。
- 4、复制报告未重新加盖“检验检测专用章”无效。
- 5、委托送样检验，检验结果仅对来样负责。
- 6、检验项目中注“\*”者，为分包检验项目。

## Attention

- 1、The report is invalid without "inspection seal" and paging seal.
- 2、The report would be invalid if there is no signature of the main inspector, the auditor and the authorizer (or equivalent identification).
- 3、The report would be invalid if altered.
- 4、The copy report is invalid without re-stamping "inspection seal".
- 5、The test conclude is only responsible for the samples delivered by clients.
- 6、In the test item, the outsourced item is marked with "\*".

---

地址：抚顺市顺城区新城路西段17-1号

邮编：113006

Address: 17-1th, West Xincheng Road, Shuncheng District, Fushun

Zip code: 113006

电话：024-57737081 024-57737099

Tel: 024-57737081 024-57737099

传真：024-57737099

Fax: 024-57737099

检验检测地址：抚顺市顺城区新城路西段15-1号

Test address: 15-1th, West Xincheng Road, Shuncheng District, Fushun

## 抚顺市产品质量监督检验所

## 检验报告

№: 2024591400000076

专业序号: 橡塑 01--0031

共 2 页 第 1 页

样品名称	改性丙烯酸酯胶粘剂		
样品标示商标	哥俩好	标示规格型号	302 (20g/板)
标示生产日期	2024/01/10	标示批号	****
标示执行标准	HG/T3827-2006	标示样品等级	不分等级
委托单位名称/地址及电话	哥俩好新材料股份有限公司/地址:****; 电话:****		
标示生产单位名称/地址及电话	哥俩好新材料股份有限公司/地址:****; 电话:****		
样品到达日期	2024/01/30	送样人员	鲍静
样品数量	5 板	样品特征及状态	样品完好, 符合检验要求
检验依据	HG/T3827-2006		
检验项目	外观、定位时间等共 5 项		
检验结论	依据 HG/T3827-2006 标准检验, 所检项目符合标准要求。  签发日期 2024 年 2 月 4 日		
备注			

马金山批准:

马金山

陈晓勇审核:

陈晓勇

安桑卓主检:

安桑卓

# 抚顺市产品质量监督检验所

## 检验报告

№: 2024591400000076

共 2 页第 2 页

序号	检验项目		标准要求	检验结果	单项结论
1	外观	A 组分	均匀、无机械杂质	符合要求	合格
		B 组分	均匀、无机械杂质	符合要求	
2	定位时间, min		≤ 10	5.8	合格
3	拉伸剪切强度, MPa		≥ 18.0	25.2	合格
4	对接接头拉伸强度, MPa		≥ 12.0	23.6	合格
5	贮存稳定性试验, h/80℃		≥ 6.0	6.0	合格
以下空白					



本公司生产的哥俩好牌 302 改性丙烯酸酯 AB 胶, 产品质量符合 JC/T 485 《建筑窗用弹性密封胶》标准出厂检验的规定, 其技术指标如下:

理化性能

本产品理化性能应符合表 1 的规定。

表 1 理化性能

检验项目	指标要求
1. 外观	A 组分均匀、无机械杂质, 粉红色透明。 B 组分均匀、无机械杂质, 淡蓝色透明。
2. 定位时间/min (23 ± 2) °C	≤10.0
3. 拉伸剪切强度/MPa	≥18.0
4. 贮存稳定性试验/h (80°C)	≥6.0
5. 对接接头拉伸强度/MPa	≥12.0

说明:

1、本产品出厂并投入市场后, 如发现产品质量不符合上述指标, 则由公司负责, 但若未能按上述标准之规定进行检测或未按产品使用说明书操作所产生的质量问题, 则本公司不承担相应的产品质量责任。

2、本公司已建立完善的售后服务体系, 产品如有质量疑问可拨打质量服务电话 024-55268001 或 4006-302-333。

哥俩好新材料股份有限公司

质量部

2024年4月23日

质量部