



技 术 说 明 书

熊猫白胶

版本：4

生效日期：2021-5-31

Panda White Glue

卓效型

Super

- 卓越的粘结性能
- 高效快干

1. 产品特征

本品绿色环保，不易燃，是由醋酸乙烯酯乳化聚合而成的优质粘合剂，具有粘结性能好，成膜透明等优良性能。

2. 应用范围

木材粘合、家居制作、纸张加工、无线装订、皮革粘合及印染，涂料上的固着剂等，亦可用作批墙及墙纸粘贴的添加剂。

是家庭装潢、建筑工程、广告、家具及板材加工、包装纸业等用胶的理想选择。

3. 技术参数

项 目	内 容
外观：	乳白色乳液，干后无色透明
粘度：	$\geq 5,000 \text{ mPa.s}$
pH 值：	3.0 – 8.5
固含量：	$\geq 43\%$
最低成膜温度：	$\leq 4^{\circ}\text{C}$
压缩剪切强度： - 干强度 - 湿强度	$\geq 8.0 \text{ MPa}$ $\geq 2.0 \text{ MPa}$

以上数据是在温度为 20℃-23℃；相对空气湿度 50%-55%的条件下取得。

通过国家标准 GB18583 室内装饰装修材料胶粘剂中有害物质限量要求：

项目	GB18583 要求
----	------------



技术说明书

游离甲醛 g/kg	≤1
苯 g/kg	≤0.20
甲苯+二甲苯 g/kg	≤10
卤代烃总量	——
总挥发性有机物 g/L	≤110

4. 施工方法

将被粘物表面处理得清洁、干爽、无污垢。木质材料的含水率应在 8% - 12% 范围内。

将白胶搅拌均匀，薄涂于粘结物的一面。

将两粘结物面粘合、压紧、可用夹子，胶带或重物帮助施压，特别注意边缘部分的施压。施压时间至少 2 小时。

对于需承受压力的粘结，应适当提高施压压力及延长施压时间。

应避免与聚氨酯类的油漆同时施工。

对于大面积及特殊环境、材质的粘结，应先进行局部的产品适用性测试。

施工工具及盛白胶的器皿使用后，立即以清水洗净即可。

本公司仅对产品质量负责。

5. 贮存运输和使用

贮存运输和使用的温度须在 5℃ 到 35℃。若未一次性使用完，施工后请加盖密封并注意防冻。

6. 保质期

24 个月 (温度+5℃至+35℃的阴凉干燥处)

7. 执行标准

Q/STHG 055

本文中信息是一般性的，不针对任何基质、工程项目或产品系统。信息是基于我们当前的经验，以及持续和谨慎的测试结果。不同的条件和使用方法会影响本品的实际应用。产品的最优性能也同样取决于使用者的专业能力，以及是否符合适当的行业规范、相关标准，以及应用准则，而这些因素不在我们的控制之内。

汉高粘合剂有限公司

<http://www.henkelasia.com>

中国大陆免费客服热线：800-820-1213