

Technical Data Sheet

锌易代®冷喷锌喷漆 PQ0023

描述

冷喷锌喷漆是一种 1K 镀锌层，它为钢材提供与热浸镀锌相当的防腐效果。

- 因其干膜中含锌量高达 96%，冷喷锌喷漆可为钢材提供出色的防腐保护。
- 适用于户内外铁质金属。
- 可被应用于现场施工，处理前无需拆卸金属结构（热镀锌一般需要拆卸）。
- 可使用冷喷锌喷漆重新喷涂现有的热浸镀锌层以重新获得防腐保护。
- 并非总需要对表面进行喷砂处理，要求不高的时候在轻微生锈的表面，只要没有油污和去除浮锈就可以进行喷涂。
- 当需要面漆时它是一种极好的底漆。
- 冷喷漆在钢材上具有出色的附着力。即使受到磨损，漆层也不会剥落。

应用范围

用于钢材的防锈处理，修复镀锌表面，甚至根据需要替代镀锌工艺。

作为底漆与面漆结合使用，具有优异的防锈性能。

与其他涂层的再涂装相容性极佳，醇酸漆除外。

特性

外观	锌灰色
干膜厚度	25°C 成膜成膜厚度 80 μ m
干膜含锌量	96 %
干燥时间	触干：5-15 分钟， 硬干：1 小时， 完全干燥：24 小时
重涂	10 分钟后。 涂装另一种兼容涂料：24 小时后
中性盐雾 NSS 测试	1000h
附着力测试（百格）	≤ 0

使用方法

基材表面必须清洁、无尘、无锈、无油脂、无水，

摇晃罐子，使内容物充分混合（锌粉可能会沉淀），

按动喷嘴，在距离 15~25 厘米表面喷出，

1

Company : Guangzhou HOSEN Chemical CO.,LTD.

Address: Building 2th,Panshan Innovation Center, No.832 Yingbin Road, Panyu

District ,Guangzhou,Guandong,China

Telephone: +86-20-39922815/39922171

Web : <http://www.hosenchem.com>

Fax:+86-2039922915



广东豪之盛新材料有限公司

GUANGDONG HOSEN CHEMICAL CO.,LTD

生产基地 / 广东省翁城华彩新材料产业园B区西3路06号 营销总部 / 广州市番禺区番禺大道北537号番禺创业中心2号楼
电话 / 020-39922171/39922815(公司) 0751-6928555(工厂) 传真 / 020-39922915(公司) 0751-6928556(工厂)
E-mail / Market@hosenchem.com Http://www.hosenchem.com

Technical Data Sheet

使用后，将罐子倒置喷洒约 3-5 次清理喷嘴，以防下次堵塞。

特别提示

仅在通风良好的区域使用。

使用时应戴不透水手套、防护眼镜和合适的工作服。

放在儿童无法接触地方。

储存

应存放在阴凉、干燥的地方。不要暴露在明火或温度超过 120°F (49°C) 的地方。

包装

450mL , 12 罐/箱

保质期

12 个月

健康和安全信息

详见 MSDS 安全数据表

2

Company : Guangzhou HOSEN Chemical CO.,LTD.

Address: Building 2th,Panshan Innovation Center, No.832 Yingbin Road, Panyu

District ,Guangzhou,Guandong,China

Telephone: +86-20-39922815/39922171

Fax:+86-2039922915

Web : <http://www.hosenchem.com>