



广东豪之盛新材料有限公司

GUANGDONG HOSEN CHEMICAL CO., LTD.
生产基地 / 广东省佛山市南海区材料产业园西区1路06号 营销总部 / 广州市番禺区番禺大道北537号金山街中心2号楼
电话 / 020-39922171/39922815(总部) 0751-6828555(工厂) 传真 / 020-39922915(总部) 0751-6928156(工厂)
E-mail / Market@hosenchem.com Http://www.hosenchem.com

Technical Data Sheet

豪晟®镀锌自动喷漆

描述

- 采用进口高纯度锌粉和特殊专用树脂及助剂，具有较强的阴极保护耐腐蚀效果
- 产品干燥迅速，施工方便，干燥后的漆膜具有最接近热镀锌表面的亮银色，
- 附着力好，且其颜色可镀锌层的颜色变化而变化。
- 机械性能好，耐候性好，防锈能力强。
- 配合冷喷锌底漆 Zinc-itDone®Cold Gal paint 使用能达到更好的防锈效果

应用范围

- 热镀锌构件漏镀处修补，小五金件及机械构件等的热镀锌替代，不易热镀锌的大型构件的防腐及装饰处理，其他材质如木质、塑料、玻璃的表面装饰等。

特性

项目		技术指标	测试模式
漆膜的颜色和外观		亮银色，漆膜平整 光滑	目测
喷出率		>96%	GB/T 14449-2017
干燥时间	表干	10-30 分钟	GB 1728-89
	实干	48 小时	
附着力等级		≤0	GB 9286 - 1998
硬度		≥B	GB/T6739-2006

使用方法

- 基材表面必须清洁、无尘、无锈、无油脂、无水，
- 摇晃罐子，使内容物充分混合，
- 按动喷嘴，在距离 15~25 厘米表面喷出，使用后，将罐子倒置喷洒约 3-5 次清理喷嘴，以防下次堵塞。

特别提示

- 仅在通风良好的区域使用。
- 使用时应戴不透水手套、防护眼镜和合适的工作服。
- 放在儿童无法接触地方。

注意事项

- 本产品含有机溶剂，在喷涂时应注意防火，并遵守相关的安全操作规程进行。
- 本品需存放在室温<40 ° C的阴凉干燥处；
- 远离热源, 明火, 严禁暴晒, 严禁刺破或焚烧罐子；
- 若溅入眼睛应立即用清水冲洗, 再请医生治疗；
- 存放在儿童触及不到的位置

储存

应存放在阴凉、干燥的地方。不要暴露在明火或温度超过 (49 ° C) 的地方。

包装

450mL , 12 罐/箱

保质期

24个月

健康和安全管理信息 详见MSDS 安全数据表

Company : Guangzhou HOSEN Chemical CO., LTD.
Address: Building 2th, Panshan Innovation Center, No.832 Yingbin Road, Panyu District , Guangzhou, Guandong, China
Telephone : +86-20-39922815/39922171
Fax: +86-2039922915 Web : <http://www.hosenchem.com>